


Gamme universelle Permaban Wave®


Fiche technique
Édition 1.0
15/09/2025

Permaban Wave® Universal, Midi & Plus



Permaban Wave Universal pour s'adapter à des dallages d'épaisseurs 150mm - 200mm
Permaban Wave Universal Midi pour s'adapter à des dallages d'épaisseurs 200mm - 250mm
Permaban Wave Universal Plus pour s'adapter à des dallages d'épaisseurs 250mm - 300mm

Permaban Wave® Universal, Midi & Plus



*Également disponible en acier électro-galvanisé et acier inoxydable
** Plaques de transferts disponibles en épaisseur de 8mm et 10mm


Gamme universelle Permaban Wave®

Fiche technique Édition 1.0
15/09/2025

tolérances de fabrication

Longueur	±2.0mm	Longueur	±1mm	Rectitude	±0.5mm/600mm
----------	--------	----------	------	-----------	--------------

dimensions de la gamme universelle Permaban Wave®



dimensions et poids de la gamme universelle Permaban Wave®

Profondeur nominale de la dalle (mm)	Hauteur du joint, h (mm)	Dimension de la plaque de transfert (mm)	Espacement entre plaque de transfert (mm)	Longueur (mm)	Poids par joint (kg)	Nombre d'unités par paquet	Poids par paquet (kg)
Permaban Wave Universal 150 - 200	140 - 190	151 x 120 x 8	600	2400	28.5	50	1550
Permaban Wave Universal Midi 200 - 250	175 - 225				29.5	50	1600
Permaban Wave Universal Plus 250 - 300	225 - 275				30.5	33	1131.5

Seules les hauteurs et les longueurs typiques sont indiquées. Les poids indiqués sont basés sur la gamme universelle Permaban Wave®, équipé de goujons TD8, et sont approximatifs.

Gamme universelle Permaban Wave®

Fiche technique Édition 1.0
15/09/2025

matériaux

Composant	Matériel
Bande supérieure sans impact en acier pour protéger les bords de joint	EN 10277-1:2018 S235JRC
Tôle d'acier du coffrage	EN 10130:2006 DC01
Plaque à goujon	BS EN 10025-2:2004 S275JR
Manchon de plaque à goujon	HDPP

charges ultimes calculées théoriquement à la rupture de la plaque de transfert ou du béton

(Pour les dalles typiques, 40 N/mm² de béton et 20mm d'ouverture de joint)

		Dalle non renforcée	
Profondeur de la dalle (mm)	Type de plaques de transfert	Rupture (kN/m)	Flexion (kN/m)
Permaban Wave Universal Extension universelle adapté à des dallages d'épaisseurs 150 - 200	TD8	34.5	86.2
	TD10	34.5	123.0
Permaban Wave Universal Midi Extension universelle adapté à des dallages d'épaisseurs 200 - 250	TD8	58.6	86.2
	TD10	58.6	123.0
Permaban Wave Universal Plus Extension universelle adapté à des dallages d'épaisseurs 250 - 300	TD8	81.3	86.2
	TD10	81.3	123.0

Charge ultime (kN/m)

Ce tableau indique la charge à la rupture (rupture du béton) et à la flexion (rupture de la plaque de transfert) pour une ouverture du joint de 20mm – des ouvertures de joints plus importantes peuvent être prises en compte. La charge ultime a été calculée conformément à la 4^{ème} édition de la TR34. La position des plaques de transferts se situe à mi-hauteur du dallage. Pour des analyses plus détaillées veuillez contacter Permaban.

*Tout calcul de dimensionnement doit être vérifié par un ingénieur structure qualifié.

systems plaque de transfert

